

## FIBOBAU LEICHTZUSCHLAG VERPACKT



Der naturbelassene Blähton verschiedener, genau definierter Größen und Gewichte kommt als Drainage sowie als Zuschlag für Leichtmauermörtel und wärmedämmende Leichtestriche zum Einsatz.

### ALLGEMEINES

**FIBOBAU**, naturbelassener Blähton verschiedener, genau definierter Größen und Gewichte, kommt als Drainage sowie in Leichtmauermörteln und wärmedämmenden Leichtestrichen zum Einsatz. Daneben dient er der weiterverarbeitenden Industrie als Leichtzuschlag für Leichtbetone.

#### Wärmedämmend

**FIBOBAU** gibt Leichtestrichen und -betonen die wärmedämmenden Eigenschaften des naturbelassenen Blähtons und sorgt in Leichtmauermörteln für homogenen Mauerwerksbau ohne Kältebrücken.

#### Leicht und fest

Leicht- und Stahlleichtbetone mit Zuschlag von **FIBOBAU** halten das Gewicht des Baukörpers gering, sind dabei leicht und stabil.

#### Individuell

**FIBOBAU** wird in Gewicht und Größe speziell auf seinen Einsatzzweck abgestimmt.

### TECHNISCHE DATEN

Körnung	[mm]	4–8	8–16
Schüttdichte	[kg/m <sup>3</sup> ]	400	330
Kornrohdichte	[kg/dm <sup>3</sup> ]	0,73	0,70
Korneigenfestigkeit	[kN]	18	12
Restfeuchte	[Vol%]		nicht definiert
Wärmeleitfähigkeit	[W/mK]	0,16	0,16

## LIEFERFORMEN

<b>LAGERUNG</b>	Säcke trocken und UV-geschützt lagern
<b>ZUSÄTZLICHE LIV-Schutz</b>	30 Säcke a 50 l / Palette
<b>FIBOBAU 4-8 mm</b>	6 Monate ab Befülldatum
<b>FIBOBAU</b> entspricht der DIN EN 13055-1	40 26722 324855
<b>FIBOBAU 8-16 mm</b>	
<b>EW-Nr.</b>	40 26722 338166

[Datenblatt FIBOBAU Leichtzuschlag](#)