





Lehm-Mix – natürlicher geht's nicht

In Kombination mit Leimpulver werden die bewährten FIBO Blähton-Trockenschüttungen zu gebundenen Schüttungen mit hervorragenden Eigenschaften. Sie schaffen zum Beispiel als Hohlraumverfüllung von Holzbalkendecken eine durch und durch natürliche Schall- und Wärmedämmung.



Mix-Beispiele	Schüttung [50 l] : Lehm [25 kg]	Ca. Wasserzugabe [l]	Trockenrohichte [kg/m ³]	Ergiebigkeit [%]
FIBOTHERM Trockenschüttung leicht	3 : 1	11	ca. 575	93
FIBOTHERM Trockenschüttung leicht	2 : 1	10	ca. 620	99
FIBOTHERM Trockenschüttung	2 : 1	13	ca. 770	91
FIBOTHERM Trockenschüttung	3 : 2	15	ca. 880	89
FIBOPHON Schallschutzschüttung	2 : 1	15	ca. 860	95
FIBOPHON Schallschutzschüttung	3 : 2	20	ca. 1.000	92





Beispielaufbau

- 1 Holzbalcken
- 2 **FIBO**-Lehm-Mischung
- 3 Feuchteschutz
- 4 Einschub



Blähton + Lehm, die Natur-Kombination:

- gut schalldämmend
- feuchteregulierend
- nicht brennbar (A1)
- wärmedämmend
- temperaturnausgleichend