

Pos.	Menge	Einheit	Leistung	Einzelpreis	Gesamtpreis
5			Sportboden (flächenelastisch)		
5.3			Ausgleich (≥ 5 mm - ≤ 50 mm)		
5.3.7			Nutzungsart: Sport- und Mehrzwecknutzung		
5.3.7.1		m ²	Erstellen eines Nivelliernetzes der Rohbetondecke im Raster von 3 x 3 m. Das Messprotokoll ist zu übergeben.		
5.3.7.2		m ²	Bei nicht unterkellerten Böden: Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre gem. DIN 18159 aus (min. 4mm) _____, die ca. _____ cm hochgeführt wird (bis zur weiteren waagerechten Abdichtung in den Wänden, jedoch mindestens bis OK Sportboden)		
5.3.7.3		m ²	Liefern und einbringen einer Blähton-Trockenschüttung zum Ausgleich von Unebenheiten des Rohbodens / Schweißnähte Fabrikat: FiboPhon 0-2 mm oder glw. Hersteller: Fibo ExClay Deutschland GmbH FIBOPHON Schallschutzschüttung 0-2 mm, CE-Kennzeichen nach EN 14063-1 / Blauer Engel (Schüttdichte ca. 600 kg/m ³ , A1 gem. DIN 4102), Einbaudicke _____ mm (≥ 5 - ≤ 50 mm), ausbringen, planeben über Lehren abziehen.		
5.3.7.4		m ²	Weiter mit flächenelastischen Sportbodenaufbau.		